

Ökologisch hergestellt. In der Schweiz.



## Datenblatt ISOPOR EPS 20 grau (030)

## **Anwendungsgebiet**

Neubau und Renovation

Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände, Flach- und Steildächer Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.)

- Befestigung: Mechanisch oder mit Kleber (nur lösungsmittelfreie)
- Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

## **Bautechnische Eigenschaften**

Eigenschaft	Norm	Werte	Einheit	
Rohdichte (ρ) (kein Leistungswert gem. EN 13163)	EN 1602	~17	kg/m³	
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{\scriptscriptstyle D}$ )	SIA 279	0.030	W/(m·K)	
Spezifische Wärmekapazität (c)		0.40	Wh/(kg·K)	
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (μ; MU)	EN 12086	30-70	μ	
Brandklasse nach EN	EN 13501-1	Е	RtF	
Brandverhaltensgruppe nach VKF	VKF	RF3 (cr)		
Druckfestigkeit	EN 826	≥ 90	kPa	
Biegefestigkeit (BS)	EN 12089	≥ 125	kPa	
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet		≤ 75	°C	
Zellinhalt		Luft		
Format		1000 x 500	mm	
Lieferdicken		10 -500	mm	
Material	Expandiert	Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)		

Unser EPS ist HBCD-frei

Die Angaben basieren auf dem heutigen Stand der Technik und Wissensstand, Änderungen bleiben vorbehalten.

Isopor Schweiz AG Telefon: +41 (0)56 618 80 80

info@isopor.ch www.isopor.ch

QS 01.09.2021