

## Ökologisch hergestellt In der Schweiz

## Datenblatt ISOPOR EPS F 20 (036)



## **Anwendungsgebiet**

Neubau und Renovation

Fassadenplatte für den Einsatz in Verputzten Aussenwärmedämmsystemen

Vertrieb ausschliesslich über Systemanbieter

- Allseitig kalibrierte Platte mit hoher Massgenauigkeit
- Einseitige weisse EPS-Beschichtung, keine Beschattung während der Bauphase erforderlich
- Hohe Formstabilität

## **Bautechnische Eigenschaften**

Eigenschaft	Norm	Werte	Einheit
Rohdichte (ρ) (kein Leistungswert gem. EN 13163)	EN 1602	~18	kg/m³
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_{\scriptscriptstyle D}$ )	SIA 279	0.036	W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität (c)		0.40	Wh/(kg·K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl (μ; MU)	EN 12086	30-70	
Brandklasse nach EN	EN 13501-1	E	RtF
Brandverhaltensgruppe nach VKF	VKF	RF3 (cr)	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (σmt; TR)	EN 1607	≥ 100	kPa
Biegefestigkeit (BS)		≥ 100	kPa
Scherfestigkeit (T)	EN 12090	≥ 50	
Obere Anwendungsgrenztemperatur, unbelastet		≤ 75	
Zellinhalt		Luft	
Format		1000 x 500	mm
Lieferdicken		10 - 400	mm
Material	Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)		

Unser EPS ist HBCD-frei

Die Angaben basieren auf dem heutigen Stand der Technik und Wissensstand, Änderungen bleiben vorbehalten.

Isopor Schweiz AG Allmendstrasse 5 5612 Villmergen Telefon: +41 (0)56 618 80 80

info@isopor.ch www.isopor.ch